



GLASOL



Holzlasur für aussen und innen auf Lösemittelbasis

Glasol ist eine verarbeitungsfertige, offenporige, licht- und wetterbeständige, feuchtigkeitsregulierende Holzlasur mit hohem Eindringvermögen

Lieferform:	Farbton:	In 10 Farbtönen und nach Muster
	Glanzgrad:	Leicht seidenglänzend
	Bindemittel:	Langölkalkydharz
	Konsistenz:	Streichfertig
	Gebinde:	Farblos: 5 lt. und 20 lt. Metalleimer Pigmentiert: 5 lt. Metalleimer
Lagerbeständigkeit:		Im Originalgebinde mindestens 12 Monate.
Spez. Gewicht:		0.88
Festkörpergehalt:		27 – 31 % (je nach Farbton)
Verbrauch:		Der Verbrauch pro Anstrich beträgt auf: gehobeltem, geschliffenem Holz ca. 0,120 lt./m ² sägerauhem oder sandgestrahltem Holz ca. 0,200 lt./m ² je nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes. Damit eine gute Wetterbeständigkeit erzielt wird, sind mindestens 3 Anstriche mit Glasol notwendig
Mind. Verarbeitungstemperatur:		Nicht verarbeiten bei Regen und Nebel sowie unter + 3° C
Verarbeitungsweise:		Streichen, Spritzen, Rollen, Tauchen,
Verdünnung:		Verarbeitungsfertig. Vor dem Gebrauch gut aufrühren.
Trockenzeit:		Bei 20°C ca. 16 – 24 Stunden. Bei wenig saugfähigem Holz und bei nasskalter Witterung kann sich die Trocknung verzögern. Überstreichbar nach 24 Stunden.
Abtönen:		Alle Farbtöne sind untereinander mischbar
Reinigung der Geräte und Kleider:		Sofort nach Gebrauch mit Universalverdünner oder KH-Verdünner.



Dieses Merkblatt soll nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Beratungsdienst anzufragen.

Aufbau:

Helle Lasurtöne haben rezepturbedingt eine höhere UV-Durchlässigkeit und sollten im stark bewitterten Aussenbereich mind. 3 x gestrichen werden. Ein Schlussanstrich mit **Chalet-Lasur UVS TOPCOAT Filter+** erhöht die Haltbarkeit des Anstrichsystems.

Hinweis: Die Wetterbeanspruchung und Produktewahl nach EN 927-1 beachten.

Neues Holz aussen:

Nicht pilzgefährdete Holzflächen

1 x Glasol, farblos
1 x Glasol, pigmentiert
oder
3 x Glasol, pigmentiert

Pilzgefährdete Holzflächen

1 x Rio-Holzschutzimprägnierung
3 x Glasol, pigmentiert

Altes verwittertes Holz aussen:

Muss bis zum gesunden und tragfähigen Holz abgeschliffen werden, bzw. alte Farbreste müssen entfernt werden.

1 x Rio-Holzschutzimprägnierung oder
1 x Glasol, farblos
3 x Glasol, pigmentiert

Stark bewitterte Holzflächen müssen mindestens 3 x gestrichen werden. Ein Schlussanstrich mit **Chalet-Lasur UVS TOPCOAT Filter+** erhöht die Haltbarkeit des Anstrichsystems.

Anstricherneuerung:

Alte Klarlack- Anstriche sowie nicht intakte oder abblätternde Lasuranstriche müssen restlos entfernt werden. (Nagelprobe). Intakte Lasuranstriche werden mit Scotch-Brite gereinigt. Danach 2 x Glasol, pigmentiert oder 2 x Chalet-Lasur UVS TOPCOAT Filter+ streichen.

Holz innen:

2 x Glasol, farblos oder pigmentiert

WICHTIG: Die behandelten Holzflächen regelmässig begutachten und kleine Schäden sofort ausbessern. Dadurch verlängert sich die Haltbarkeit des Anstrichsystems. Holzinhaltsstoffe können die Hausfassade verschmutzen. Sie werden über Hirnholzflächen ausgewaschen. Deshalb End- und Schnittstellen (Hirnholz) durch zwei zusätzliche, satte Anstriche versiegeln. Direkten Kontakt mit alkalischen Untergründen ist zu vermeiden.

Vormerkung: Wo nichts weiteres vermerkt ist, entspricht das Produkt den allgemein bekannten Eigenschaften seiner Kategorie! Bei der Lagerung und Verarbeitung sind die üblichen Vorsichtsmassnahmen wie bei anderen brennbaren Anstrichmitteln zu beachten.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Spritznebel / Dämpfe nicht einatmen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikette vorzeigen.

VEVA-Code:

08 01 11

Etikette und Sicherheitsdatenblatt beachten



Dieses Merkblatt soll nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Beratungsdienst anzufragen.